

Bona Mix & Fill

Ficha Técnica



Envernizamento

O **Mix & Fill** é um mástique de base aquosa para juntas concebido para se misturar com o pó da lixagem e obter uma cor e consistência adequadas. Mix & Fill é usado para encher juntas até 2 mm de largura e outros defeitos menores em soalhos de madeira. Pode ser usado com todos os vernizes e óleos Bona e permite ao técnico oferecer um sistema aquoso completo.

- Compatível com todos os sistema de acabamento e óleos da Bona
- Isento de solventes perigosos
- Sem odores desagradáveis
- Enche as juntas sem abater
- Aquoso mas anti-corrosivo (não deixa manchas de ferrugem)
- Seca rapidamente
- Fácil de polir
- Obtém a cor correcta para a junta



Informações Técnicas

Tipo de acabamento:	dispersão acrílica
COV:	10 g/l
Rácio de mistura:	Misturar até obter uma consistência espessa semelhante a papa
Tempo de secagem:	Pronto para lixagem: Aproximadamente 20 minutos dependendo da largura e profundidade da fenda a encher *
Ferramentas de aplicação:	Talocha de aço inoxidável
Quantidade aplicação:	Aproximadamente 1 1/10 m ² dependendo da largura e profundidade das fendas preenchidas
Segurança:	Sem classificação
Período de armazenamento:	1 ano a partir da data de fabrico em embalagem original fechada
Armazenamento e transporte:	Durante o transporte e armazenamento, a temperatura não deve ser inferior a +5° C ou ultrapassar +25° C.
Eliminação:	Os desperdícios e as embalagens vazias devem ser tratados de acordo com a regulamentação local. Não permitir o contacto com a rede de esgotos, condutas de água e aterros. As embalagens vazias, sem produto, são recicláveis.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litros (50 caixas por palete)

* sob as condições climáticas normais, 20°C/60% H.R

Preparação

Revisto em Nov. 2009
Esta ficha técnica substitui as versões anteriores

Bona[®]

Bona Mix & Fill



Ficha Técnica

Envernizamento

A superfície a ser enchida deve estar limpa, seca e isenta de contaminação. Soalhos novos ou velhos devem ser lixados. Utilizar uma lixa nº 100-120 para lixagem final da madeira. Guardar o pó de lixagem resultante desta etapa.

Aplicação

Nota: Agitar antes de usar.

Misturar Mix&Fill com o pó da lixagem até obter uma textura adequada para aplicação com espátula de metal. Aplicar em toda a superfície do soalho. Juntas de maior dimensão podem requerer aplicações adicionais. N.B. Mix&Fill não é adequado para soalhos com juntas com dimensões superiores a 2 mm.

Tempo de secagem: aproximadamente 20 minutos a 20°C/55% H.R.. Este tempo pode ser superior se as juntas a encher forem mais largas e profundas.

Depois do Mix&Fill secar deve-se lixar a superfície do soalho com lixa nº 100-120 e se necessário, terminar com o sistema Bona Scrad. Em seguida, tratar o soalho com os vernizes e óleos Bona

Manutenção

O Mix&Fill da Bona deve ser sempre tratado com óleo ou envernizado para impedir a descoloração por impregnação de humidade, etc.