

Bona Traffic Natural

Ficha técnica

A madeira natural tem algo especial. Traffic Natural sela e protege os pavimentos de madeira, mas preservando o aspeto e o tato da madeira pura. À diferença do que acontece com os vernizes convencionais, a superfície tem um tato mais similar ao da madeira natural finamente lixada. Para causar uma melhor impressão, similar à madeira não tratada, pode-se combinar com uma camada da imprimação Bona White. Bona Traffic Natural está baseado na exclusiva fórmula Traffic, que é garantia de uma durabilidade a longo prazo e de uns resultados fiáveis.

- Preserva o aspeto e o tato da madeira pura
- Proteção superior para zonas comerciais e públicas
- Aplicação simples e segura
- Certificado EC1R pelas suas emissões reduzidas e poluição do ar de espaços fechados
- Aprovado pelo certificado GreenGuard pelas suas emissões reduzidas em espaços fechados
- Não amarelece



Verniz



Dados técnicos

Tipo de produto:	acabamento de poliuretano à base de água de 2 componentes
Conteúdo em sólidos:	33%
COV:	máx. 100 g/litro (endurecedor incluído)
Brilho (a 60°):	6-8%
Proporções da mistura:	1 parte de endurecedor por cada 10 de Bona Traffic Natural
Dissolução:	Não diluir
Tempo de aplicação:	4 horas a 20° C (menor tempo se a temperatura é maior)
Tempo de secagem, antes de:	- Estar pronto para a lixagem: 3-4 horas* - Uso leve: 24 horas* - Adquirir toda a sua dureza: 7 dias* <i>*em condições climáticas normais, 20°C/60%.H.R.</i>
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona de Microfibras
Rendimento:	8-10 m ² /litro (120-100g/m ²) por camada
Segurança	Bona Traffic Natural: Não classificado Endurecedor: Classificado (consultar Ficha de Segurança)
Limpeza:	Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Vida útil:	1 ano a partir da data de produção no recipiente original sem abrir
Armazenagem / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do Pack:	3 x 4,95 litros, incluído o endurecedor (36 caixas por palete)
Certificações:	GreenGuard EMICODE; classe EC1R DIBt; produto seguro para construção EN 13501-1; Reação ao fogo EN 71-3; Utilizável em brinquedos infantis

Bona Traffic Natural

Ficha técnica

Verniz



Preparação

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual se vai utilizar, bem lixado, seco e sem restos de pó da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Aplique à superfície alguma imprimação aquosa da Bona antes de utilizá-lo ou aplicar Bona Craft Oil 2K para dar cor à madeira.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizá-lo. As condições ótimas de utilização são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30% a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, e as temperaturas baixas e uma elevada humidade aumentam-no. L

A temperatura mínima de utilização é de 13°C

Preparação de pavimentos envernizados

Em geral, Bona Traffic costuma ter uma adesão muito boa aos pavimentos pré-acabados de fábrica e a pavimentos previamente envernizados, mas a superfície deve ser limpa com muito cuidado e ser lixada antes de a revestir. Consulte o guia à parte para ver recomendações sobre como revestir este tipo de pavimentos.

Tratamento

Madeira não tratada:

1x Bona Primer ou Bona Craft Oil 2K
1-2x Bona Traffic Natural

Superfícies previamente envernizadas:

Limpeza e lixagem superficial
2-3x Bona Traffic Natural

Advertência: Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem pobres podem fazer com que a película que se forme fique fraca e que a adesão seja pior do que o esperado.

Aplicação

1. Agite a embalagem de Traffic Natural e acrescente um frasco de endurecedor Traffic Hardener. Agite bem e de imediato a mistura durante 2 minutos e depois introduza o filtro que vem com o frasco. Se deseja misturar quantidades mais pequenas de verniz deite a quantidade necessária de verniz num frasco à parte. Por 1 litro de verniz corresponde-lhe uma parte de endurecedor. 2 litros correspondem a duas partes, e assim sucessivamente. A mistura de verniz/endurecedor deverá ser utilizada imediatamente, ou pelo menos num prazo não superior a 4 horas.
2. Aplique Bona Traffic Natural utilizando um Rolo Bona com um movimento suave e fluído, alternando passagens na direção do veio e de forma perpendicular à mesma, e evitando acumulações do produto. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.
3. Se for necessário, faça uma lixagem intermédia utilizando uma malha ou o sistema Bona Scrad System de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

Aviso: No caso de ter deixado secar a camada de verniz anterior durante mais de 24 horas, então sempre é necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O pavimento admitirá um tráfego leve passadas aproximadamente 8 horas depois da aplicação final. Deixe que a superfície seque durante pelo menos 4 semanas antes de a tapar com tapetes ou outros artigos para cobrir pavimentos, ou antes de depositar objetos pesados. Evite também esfregar o pavimento humedecendo-o

durante este tempo.

Bona®

Bona Traffic Natural

Ficha técnica



Manutenção

Limpe o pavimento com Bona Cleaner ou com Bona Wood Floor Cleaner e um pad de microfibras. Quanto às zonas públicas, poderá ser necessário levar a cabo um programa de limpeza com máquina. As superfícies desgastadas podem ser renovadas aplicando uma camada nova de Bona Traffic Natural depois de efetuar previamente uma limpeza e uma lixagem superficial. Consulte o guia à parte com instruções para levar a cabo o revestimento.

Dispõe de instruções detalhadas sobre a manutenção em www.bona.com

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com que contamos na data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações destacadas neste documento são aptas ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional, e portanto com êxito, do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.

Bona®