

# Bona Traffic Natural

## Ficha técnica

A madeira natural tem algo especial. Traffic Natural sela e protege os pavimentos de madeira, mas preservando o aspeto e o tato da madeira pura. À diferença do que acontece com os vernizes convencionais, a superfície tem um tato mais similar ao da madeira natural finamente lixada. Para causar uma melhor impressão, similar à madeira não tratada, pode-se combinar com uma camada da imprimação Bona White. Bona Traffic Natural está baseado na exclusiva fórmula Traffic, que é garantia de uma durabilidade a longo prazo e de uns resultados fiáveis.

- Preserva o aspeto e o tato da madeira pura
- Proteção superior para zonas comerciais e públicas
- Aplicação simples e segura
- Certificado EC1R pelas suas emissões reduzidas e poluição do ar de espaços fechados
- Aprovado pelo certificado GreenGuard pelas suas emissões reduzidas em espaços fechados
- Não amarelece



Verniz



### Dados técnicos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tipo de produto:            | acabamento de poliuretano à base de água de 2 componentes   |
| Conteúdo em sólidos:        | 33%   |
| COV:                        | máx. 100 g/litro (endurecedor incluído)   |
| Brilho (a 60°):             | 6-8%  |
| Proporções da mistura:      | 1 parte de endurecedor por cada 10 de Bona Traffic Natural  |
| Dissolução:                 | Não diluir  |
| Tempo de aplicação:         | 4 horas a 20° C (menor tempo se a temperatura é maior)  |
| Tempo de secagem, antes de: | - Estar pronto para a lixagem: 3-4 horas*<br>- Uso leve: 24 horas*<br>- Adquirir toda a sua dureza: 7 dias*<br><i>*em condições climáticas normais, 20°C/60%.H.R.</i> |
| Ferramentas de aplicação:   | Rolo Bona de Microfibras  |
| Rendimento:                 | 8-10 m <sup>2</sup> /litro (120-100g/m <sup>2</sup> ) por camada  |
| Segurança                   | Bona Traffic Natural: Não classificado<br>Endurecedor: Classificado (consultar Ficha de Segurança)  |
| Limpeza:                    | Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.                            |
| Vida útil:                  | 1 ano a partir da data de produção no recipiente original sem abrir   |
| Armazenagem / transporte:   | A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte.  |
| Eliminação de resíduos:     | Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.   |
| Tamanho do Pack:            | 3 x 4,95 litros, incluído o endurecedor (36 caixas por palete)  |
| Certificações:              | GreenGuard<br>EMICODE; classe EC1R<br>DIBt; produto seguro para construção<br>EN 13501-1; Reação ao fogo<br>EN 71-3; Utilizável em brinquedos infantis                |

# Bona Traffic Natural

## Ficha técnica

Verniz



### Preparação

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente no qual se vai utilizar, bem lixado, seco e sem restos de pó da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Aplique à superfície alguma imprimação aquosa da Bona antes de utilizá-lo ou aplicar Bona Craft Oil 2K para dar cor à madeira.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizá-lo. As condições ótimas de utilização são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30% a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, e as temperaturas baixas e uma elevada humidade aumentam-no. L

**A temperatura mínima de utilização é de 13°C**

### Preparação de pavimentos envernizados

Em geral, Bona Traffic costuma ter uma adesão muito boa aos pavimentos pré-acabados de fábrica e a pavimentos previamente envernizados, mas a superfície deve ser limpa com muito cuidado e ser lixada antes de a revestir. Consulte o guia à parte para ver recomendações sobre como revestir este tipo de pavimentos.

### Tratamento

#### Madeira não tratada:

1x Bona Primer ou Bona Craft Oil 2K  
1-2x Bona Traffic Natural

#### Superfícies previamente envernizadas:

Limpeza e lixagem superficial  
2-3x Bona Traffic Natural

**Advertência:** Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umhas condições de secagem pobres podem fazer com que a película que se forme fique fraca e que a adesão seja pior do que o esperado.

### Aplicação

1. Agite a embalagem de Traffic Natural e acrescente um frasco de endurecedor Traffic Hardener. Agite bem e de imediato a mistura durante 2 minutos e depois introduza o filtro que vem com o frasco. Se deseja misturar quantidades mais pequenas de verniz deite a quantidade necessária de verniz num frasco à parte. Por 1 litro de verniz corresponde-lhe uma parte de endurecedor. 2 litros correspondem a duas partes, e assim sucessivamente. A mistura de verniz/endurecedor deverá ser utilizada imediatamente, ou pelo menos num prazo não superior a 4 horas.
2. Aplique Bona Traffic Natural utilizando um Rolo Bona com um movimento suave e fluído, alternando passagens na direção do veio e de forma perpendicular à mesma, e evitando acumulações do produto. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique.
3. Se for necessário, faça uma lixagem intermédia utilizando uma malha ou o sistema Bona Scrad System de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

**Aviso:** No caso de ter deixado secar a camada de verniz anterior durante mais de 24 horas, então sempre é necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O pavimento admitirá um tráfego leve passadas aproximadamente 8 horas depois da aplicação final. Deixe que a superfície seque durante pelo menos 4 semanas antes de a tapar com tapetes ou outros artigos para cobrir pavimentos, ou antes de depositar objetos pesados. Evite também esfregar o pavimento humedecendo-o

durante este tempo.

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Traffic Natural

## Ficha técnica



### Manutenção

Limpe o pavimento com Bona Cleaner ou com Bona Wood Floor Cleaner e um pad de microfibras. Quanto às zonas públicas, poderá ser necessário levar a cabo um programa de limpeza com máquina. As superfícies desgastadas podem ser renovadas aplicando uma camada nova de Bona Traffic Natural depois de efetuar previamente uma limpeza e uma lixagem superficial. Consulte o guia à parte com instruções para levar a cabo o revestimento.

Dispõe de instruções detalhadas sobre a manutenção em [www.bona.com](http://www.bona.com)

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com que contamos na data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações destacadas neste documento são aptas ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional, e portanto com êxito, do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.

**Bona**<sup>®</sup>