



CE78 PERFECT'LIGHT

MASSA DE JUNTAS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO

DEFINIÇÃO TÉCNICA

CE78 Perfect Light é uma massa aligeirada, pronta a aplicar, especialmente formulada para o tratamento de juntas entre placas de gesso cartonado com bordos arredondados, em conjunto com uma banda de juntas.

COMPOSIÇÃO E ASPETO

Resina, água, carbonato de cálcio, aditivos aligeirantes, agentes de conservação e diversos adjuvantes. A pasta é de cor branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Todos os tipos de placa de gesso cartonado com ou sem isolamento (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) e bordos arredondados.

REVESTIMENTOS

Subcamada primária para placa de gesso.
Massa de acabamento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

- Marcação CE
- DTU 25.41 e DTU 25.42
- NF EN 13963

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aderência à banda: >1000 g.
Fissuração: Nenhuma fissura até 5 mm de espessura.
Densidade: 1,2 (1,7 se fosse uma massa tradicional).
Comportamento ao fogo: A2s1 d0.

EMBALAGEM

Baldes de 20 kg numa paleta envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM

12 meses na sua embalagem original, desde que protegido de temperaturas muito reduzidas ou elevadas.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação e secagem deve ser compreendida entre 5 e 30°C. Não aplicar em superfícies húmidas. Não aplicar sobre superfícies com gelo.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As placas de gesso deverão ser fixas conforme a DTU. Os bordos das placas deverão ser lixados e arredondados.

APLICAÇÃO

Após o tratamento das juntas, deverá proceder-se ao barramento geral e a diversas rebocagens. A aplicação será feita manualmente em barramento com recurso de uma espátula de 10 a 15 cm em simultâneo à aplicação da banda de junta (respeitando a correta aplicação da banda). De seguida, barrar uma camada da massa, deixar secar e para terminar cobrir totalmente a banda e os parafusos.

Aplicar a banda de juntas entre a transição parede - teto. Assegurar-se que a superfície de betão está totalmente isenta de qualquer vestígio de óleo de cofragem.

O suporte deve estar seco e livre de todo o tipo de pó ou produto insuficientemente aderente.

Caso os cantos sejam verticais, utilizar a banda armada (parte metálica colocada na lateral da placa). Produto adaptado para uma aplicação mecanizada: bazuca, airless.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Banda de juntas SEMIN

RENDIMENTO

Aproximadamente 350g/m² (500g/m² se fosse uma massa tradicional).

TEMPO DE SECAGEM

A segunda camada pode ser aplicada entre 24 a 48 horas após a aplicação da primeira camada. Dependendo das condições atmosféricas.

PASTA ALIGEIRADA PRONTA A APLICAR

O CE78 Perfect Light foi especialmente desenvolvido para o tratamento das juntas entre placas de gesso.

VANTAGENS

- Com 20 kg obtém o mesmo rendimento que 27,5 kg de uma massa tradicional.
- Produto aligeirado.
- Aplicação facilitada.
- Acabamento muito branco.

