

Bona Classic

Ficha técnica

Aspetto clássico e claro da madeira e fórmula tradicional que oferece uma superfície consistente. Película branca e flexível que reduz o risco potencial de que se produza encolagem lateral. Propriedades que facilitam a sua aplicação. Ideal para praticamente todo o tipo de madeiras. Não amarelece.

- Coloração leve
- Propriedades elásticas
- Alto conteúdo em sólidos: é fácil criar uma superfície consistente
- Não amarelece
- Aprovado pelo certificado GreenGuard graças às suas emissões reduzidas em espaços fechados



Dados técnicos

Tipo de verniz:	Dispersão de acrilato à base de água de 1 componente 35%
Conteúdo em sólidos:	aprox.
COV:	30g/l máx.
Dissolução:	Se for necessário diluir com Bona Retarder (4%) para dispor de mais tempo de abertura para a aplicação
Tempo de secagem:	1-2 horas a 20°C/60% H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona
Rendimento:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Vida útil:	1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte
Resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Embalagem:	10 x 1 litro (50 caixas por palete) 3 x 5 litros (44 caixas por palete)
Certificações:	GreenGuard, DIBt: Produto seguro para construção EN 13501-1; Reação ao fogo

Preparação

Certifique-se de que o pavimento está acondicionado ao ambiente no qual será utilizado. A superfície a tratar deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante. Recomenda-se finalizar com Bona Quattro ou Multi Disc.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30% a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, e as temperaturas baixas e uma elevada humidade aumentam-no.

A temperatura mínima de utilização é de 13°C.

Acabamento



Bona[®]



Tratamento

Madeira não tratada:

- 1x Bona Classic
- 1x Verniz Bona
- Lixagem leve com grão 150
- 1x Verniz à base de água Bona

Advertência: Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido a que existe o risco de que a madeira dilate em excesso e empene.

Aplicação

1. Utilizando um Rolo Bona, aplique o primário uniformemente evitando acumulações do produto.
Deverá ter cuidado para conseguir um nível de saturação da madeira uniforme para evitar variações de cores. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições.
2. Deixe que seque e aplique 2 ou 3 camadas de verniz Bona em função da resistência contra o desgaste que se precise.

Advertência: Devido à sua elasticidade, o produto Bona Prime Classic não é apto para a lixagem. Aplique uma camada de verniz antes de efetuar alguma lixagem para rebaixar a elevação das fibras da madeira.

Manutenção

Bona Classic nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com que contamos na data da sua redação, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de determinar se o produto e as recomendações destacadas neste documento são aptas ou não para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. Bona só pode garantir o produto do qual faz entrega. A aplicação profissional, e portanto com êxito, do produto foge ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.