



SEM-SPECIALE

COLA PARA PAPEL DE PAREDE E PAPEL VINIL, PESADO, ESPECIAL E TÊXTIL

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Cola celulosa, reforçada com resina especialmente concebida para fixar revestimentos de parede em papel e vinil.

- Normais (comum, espesso...).
- Vinil (Liso ou expandido).
- Especiais (para pintar, pesados...).

RENDIMENTO

5 rolos de papel de parede por cada 200 g.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

- Placas de gesso.
- Blocos de gesso.
- Betão ou enduido cimentício.
- Gesso.

EMBALAGEM

Caixa de 200 g.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de qualquer vestígio de pó ou óleo.

Remover o revestimento antigo.

Superfícies absorventes poderão ser preparadas com uma solução de 200 g em 8 l de água ou um primário de aderência.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Encha um recipiente limpo com 4 a 4,5 l de água fria (por cada caixa de 200 g).

Mexa para criar um remoinho e despeje o conteúdo da caixa SEM-SPECIALE, continue a mexer por aproximadamente 2 minutos.

Permita que a mistura respouse por cerca de 15 a 20 minutos e mexa-a vigorosamente até obter uma textura suave. Após este passo, a cola está pronta a ser usada.

APLICAÇÃO

Aplique uma camada de cola nas costas do papel (ou na própria superfície de aplicação se estiver a usar papel de parede pintável).

Dobre o papel e deixe-o enxugar, conforme indicações do fabricante.

Encoste o papel à parede e escove, primeiro de baixo para cima e posteriormente do centro para as extremidades.

Remova rapidamente qualquer excesso de cola com uma esponja húmida.

Utilizando uma boa lâmina, corte o excesso de papel das extremidades.

O papel de parede deverá ser aplicado conforme as normas desse sistema.

Armazenar num local seco.

COLA PARA PAPEL DE PAREDE E VINIL, PESADO, ESPECIAL E TÊXTIL

VANTAGENS

- Alto poder adesivo
- Transparente após a secagem
- Não mancha
- Ideal para divisões sujeitas a humidade
- Grande facilidade de homogeneização
- Cola adaptada para utilização com uma máquina de aplicação

DICA DE APLICAÇÃO

Para garantir a qualidade da cola, assegure-se que cumpre com as instruções de preparação:

1. Misturar o pó em água fria por cerca de 2 minutos
2. Deixar a mistura repousar por cerca de 15 a 20 minutos
3. Misturar vigorosamente até obter uma textura suave.

