

ELU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2017 *



LISSAGE FIN

MASSA DE ALISAMENTO PÓ CONTROLADO

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Massa de alisamento interior, pronta a aplicar. Graças à sua fácil aplicação e lixagem reduzida produz menos pó que uma massa tradicional. É aplicado a espátula e depois lixado. Menos pó e com muito baixa volatilidade. Permite também realizar o acabamento de placas de gesso após a aplicação da banda de juntas.

COMPOSIÇÃO E ASPETO

Água, resina acrílica, carbonato de cálcio, dispersante...

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

Paredes e tetos em interiores : placas de gesso, blocos de gesso, betão, massa cimentícia, betão celular, primários, tintas antigas.

REVESTIMENTOS

Papéis de parede, tintas, revestimentos de parede.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

DTU 59.1.

EMBALAGEM

Baldes de 25 kg.

ARMAZENAGEM

18 meses ao abrigo do gelo, na embalagem original fechada.

MASSA DE ALISAMENTO PÓ CONTROLADO

Aplicação ao rolo, à espátula ou à máquina. Acabamento com rodo ou espátula.

3 vezes menos lixagem.

3 vezes menos pó.

Permite regularizar e aplanar as superfícies de forma a obter superfícies perfeitamente lisas antes de trabalhos decorativos.

VANTAGENS

- Lixagem reduzida
- Pó não volátil (cai para o chão após a lixagem)
- Excelente qualidade de acabamento
- Aplicação manual ou mecânica

DICA DE APLICAÇÃO

De forma a evitar marcas termine a passagem do rolo com um movimento ligeiramente arredondado

AFNOR NFT 36.005 - Família III - Classe 2

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES

A temperatura de aplicação deve ser entre 8 a 35°C. Não aplicar sobre superfícies congeladas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO

As superfícies deverão estar conforme a DTU 59.1 limpas, sólidas e isentas de qualquer vestígio de agente separador.

Em superfícies muito irregulares, aplique primeiro uma massa de enchimento.

Raspar, escovar e remover qualquer pó das superfícies em cimento, placas de gesso e blocos de gesso.

APLICAÇÃO

Aplique a massa com uma espátula, talocha ou rolo, depois alise com uma espátula,

num padrão cruzado.

Após a secagem completa, a lixagem pode ser feita com lixa de grão 120 a 180. O pó não é volátil mas flui ao longo da parede sem acumular na lixa.

Espessura máxima de 1 mm.

Rolo monocamada 18 mm.

RENDIMENTO

De 0,6 a 1 kg/m² dependendo da qualidade das superfícies.

TEMPO DE SECAGEM

6 a 24 horas em função da qualidade desejada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Extrato seco : 68 %
- Densidade : 1,76
- COV : < 1g/l.

