



KEDOPLAN SUPER 4

BETONILHA AUTONIVELANTE P4 PARA PAVIMENTO EM INTERIORES E EXTERIORES

DEFINIÇÃO TÉCNICA

Betonilha autonivelante P4 para pavimentos em interiores e exteriores. Ideal para nivelar a superfície e corrigir imperfeições.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO

Aglomerantes de base aquosa, vários minerais e diversos aditivos.
Pó avermelhado.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

NF-DTU e CPT referentes a este sistema
DTU 65-14, CPT 3164 E CPT 3606 para piso radiante.
Certificado CSTB n°. 33 S 30
Marcação CE

SUPERFÍCIES ADMITIDAS

- Densidade do pó: 1,1
- Densidade da massa solidificada: 1,8
- Aderência ao betão: > 1,5 Mpa (a 20°C)
- Aderência à madeira: > 1,5 Mpa (a 20°C)
- Resistência à compressão ao fim de 28 dias: 30 Mpa

- Resistência à tração ao fim de 28 dias: 7 Mpa
- Estabilidade térmica: -30°C a 80°C
- Em conformidade com a norma NF EN 13813
- Tempo de autonivelamento: 10 minutos
- Tempo de solidificação das mistura: 20 minutos
- Tempo entre demãos: 6 a 8 horas
- Transitável após: 3 horas
- Tempo de espera antes de lixagem: 8 a 24 horas.

RENDIMENTO

1,5 kg/m² por mm de espessura

EMBALAGEM

Sacos de 25 kg.

ARMAZENAGEM

6 meses na embalagem de origem. Manter num local seco, bem ventilado e a uma temperatura moderada. Não pousar diretamente no chão.

	Primário	Rendimento	Reaplicação ao fim de:
Betão e betonilha cimentícia porosa	PRIM SM	100 a 150 g/m ²	30 minutos a 2 horas
	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Betão e betonilha cimentícia regularmente porosa*	SEM PRIMÁRIO	-	-
Betão e betonilha cimentícia selada	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Betonilha seca de base cimentícia	SEM PRIMÁRIO	-	-
Betonilha de sulfato de cálcio, betonilha seca á base de gesso e derivados	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Asfalto	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Pavimento vinílico (LVT)	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Acrílico, neoprene, betume e epoxy	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Tinta para pavimentos (poliuretano, epoxy)	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Painéis de madeira (CTBH, CTBX, OSB2 e OSB3).	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas
Tacos de madeira	PRIMEO FB	50 a 150 g/m ²	45 minutos a 24 horas

*Pode ser diretamente aplicado, sem primário em superfícies cimentícias de porosidade normal (que não tenham formas de aquecimento associadas)

*Realizar um teste de gota de água: uma superfície de porosidade normal absorve uma gota de água em 1 a 5 minutos.