

semmat fachada

NORMA NF-T-30608

PARA EXTERIOR

Vantagens:

- Grande poder de cobertura
- Interior / Exterior
- Sem odor
- Lavável

Informações Gerais:

- Tinta acrílica mate lavável exterior D2
- Qualidade superior

Suportes admitidos:

- Todos os suportes pintáveis, interiores/exteriores, que sejam paredes ou tetos
- Devem estar secos, limpos e sólidos

Aplicação:

- Os suportes devem estar em conformidade segundo as normas DTU 59.1
- Aplicação com trincha, rolo ou equipamento Airless (Bico 521)
- Rolo microfibra polyester alta densidade 12 ou 13mm
- Não aplicar com temperaturas < 8°C e valores de humidade relativa superior a 70%
- Não aplicar em superfícies super aquecidas ou húmidas
- Limpeza das ferramentas com água

Rendimento:

- 9 m²/L

Secagem (a 23°C a 50% HR):

- Ao tato: cerca de 20 a 30 min.
- Secagem: 1 a 2 horas
- Repintura: após 6h

Acondicionamento:

- Balde com 15,2L

Conservação:

- 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas

Composição:

- Solventes: água
- Densidade: 1,5
- Extrato seco: 57,00%
- Teor de COV: < 1g/L
- Grau de brilho: < 3% num ângulo de 85°

SEMIN Peintures



BRANCO

COR | COULEUR
COLOR



9 m² / L

RENDIMENTO | RENDEMENT
RENDIMIENTO



2 - 3X

APLICAÇÃO | APPLICATION
APLICACION



1 - 2H

SECAGEM | SÉCHAGE
SECADO



*Informations sur le niveau d'émission de solvants
*Niveau des émissions de solvants
*Informations sur le niveau d'émission de solvants
*Niveau des émissions de solvants

MOINS DE 1G/L