



SEMIN LISSEUR

BETUME DE ACABAMENTO EXTRA FINO INTERIOR

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Betume de acabamento extra fino em pó para trabalhos de interior. Permite a preparação dos fundos antes da pintura, aplicação de papel de parede ou revestimento mural.

O SEMIN ALISADOR é especialmente conveniente aquando de uma aplicação de pintura topo de gama, acetinada ou brilhante.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO.

Carbonato de cálcio, resina redispersável, agente de reologia e diversos aditivos. A massa obtida é de cor branca.

SUPORTES ADMITIDOS.

Paredes e tectos no interior:

- Placas de gesso.
- Telas de gesso.
- Betão.
- Betume cimento.
- Antiga pintura.
- Primários.
- Betume de desbaste à base de gesso

(SEMIN DESBASTE, PARILIS GROS...)

REVESTIMENTOS.

Papel de parede, pintura, revestimento mural.

DOCUMENTO A CONSULTAR : DTU 59.1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de ponto: > 24 h (betume de secagem).
- Densidade do pó: 0,8.
- Granulometria: muito fina. pH: 7.
- Aderência: em conformidade com a NFT 30 608.

PRODUTOS ASSOCIADOS.

PARILIS GROS, SEMIN DESBASTE na qualidade de betumes de desbaste.

ACONDICIONAMENTOS.

Sacos de 5 - 15 e 25 kg em palete coberta.

Baldes de 15 kg em palete coberta.

ARMAZENAMENTO.

9 meses ao abrigo da humidade na embalagem de origem não encetada.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Não aplicar a uma temperatura inferior a 5°C.

A aplicação deve ser feita em camada pelicular.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

ANTES DA APLICAÇÃO.

Os suportes devem estar em conformidade com a DTU 59.1 isto é, limpos, secos, desempoeirados, duros e isentos de qualquer vestígio de agente separador.

Sobre suporte demasiado irregular, aplicar previamente um betume de desbaste.

Raspar, escovar e desempoeirar os betões, placas e telas de gesso.

Lixiviar, lavar e aplicar primário às pinturas antigas.

TAXA DE MISTURA.

Cerca de 11 a 12 litros de água por saco de 25 kg.

Deixar repousar a massa assim obtida durante 15 minutos.

APLICAÇÃO.

A aplicação pode ser feita manualmente com a ajuda de um alisador, de uma lâmina ou de uma faca de betumar ou mecanicamente.

Deixar endurecer e raspar as imperfeições antes de de polir se necessário.

TEMPO DE SECAGEM.

De 4 a 8 horas dependendo da espessura, do suporte e das condições ambientais.

CONSUMO.

De 250 a 400 g/m².

BETUME DE ACABAMENTO EXTRA FINO

O SEMIN ALISADOR está especialmente adaptado à preparação dos fundos antes da pintura ou da colocação de tapeçaria ou de revestimentos murais.

A sua granulometria extremamente fina torna-o o betume de acabamento ideal antes da aplicação de pinturas topo de gama.

VANTAGENS

- Excelente qualidade de aplicação.
- Acabamento notável.
- Possibilidade de aplicação mecânica.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Se o seu suporte não apresentar uma boa planimetria, aplique previamente o betume de desbaste SEMIN DESBASTE.

Classificação AFNOR NFT 36.005
Família III - Classe 2.

Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire
FDES disponibles sur le site

www.inies.fr

