Bona Quick

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário em gel com ligeira coloração da madeira



Primário à base de água 1k com uma consistência tipo gel e elevada viscosidade.

Bona Quick deve ser utilizado como primeira camada em madeira não tratada sem consequente abrasão, ou entre camadas de acabamento para reduzir os riscos da abrasão e preencher pequenas irregularidades. Habitualmente, produz uma clara coloração da madeira, mas a cor final dependerá do acabamento final.

- Gel de secagem rápida
- Reduz os riscos
- Primeira camada ou entre camadas
- Aplicação segura e fácil

Bona Quick

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário em gel com ligeira coloração da madeira

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário aquoso de um componente para espátula
Conteúdo em sólidos:	40% aprox
Dissolução:	Não diluir.
Tempo de secagem:	20-30 minutos (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Espátula de aço inoxidáve
Rendimento:	Sobre madeira não tratada: 25-35 m²/l (≈30-40 g/m²) por camada Entre camadas: aprox. 50 m²/l (≈20 g/m²)
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	5 litros
Certificações:	GREENGUARD

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira.Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25ºC e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 ºC.

Bona Quick

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário em gel com ligeira coloração da madeira

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Tratamento habitual:

Madeira não tratada:
3x Bona Quick
2x Barniz Bona

Entre camadas:
1-2x Bona Quick

APLICAÇÃO

1) Aplique o primário utilizando uma espátula ou lâmina de aço inoxidável. Certifique-se de que não ficam fios do primário.
2) Deixe que se seque e posteriormente aplique uma segunda camada no sentido oposto à primeira camada
3) Deixe que se seque e aplique uma terceira e última camada se este foi diretamente utilizado sobre a madeira nua.
Normalmente não costumam aparecer veios, pelo que não é necessário lixar. Se for necessário levar a cabo uma abrasão intermédia, então deverá ser efetuada depois da primeira camada de verniz e não diretamente sobre Bona Quick.

IMPORTANTE!

Bona Quik nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.