



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.



Primário aquoso para pavimentos de madeira sem tratar com o qual se obtém uma coloração leve-média da madeira. Bona Classic UX é caracterizado pela facilidade da sua aplicação e uso, além disso seca mais rápido e facilita a lixagem com abrasivos convencionais. Uma base forte para qualquer verniz Bona.

Classificação EC1^{PLUS} para emissões muito baixas em interiores. Pode ser utilizado em pavimentos com aquecimento radiante.

- Coloração leve-média da madeira.
- Propriedades de aplicação flexíveis.
- Fácil de lixar.



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de verniz:	Primário de poliuretano/acrilato aquoso de 1 componente.
Dissolução:	Não diluir. Pode-se acrescentar 4% de Bona Retarder para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona (pelo de 11 mm) ou aplicador articulado
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) por camada
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros. 3 embalagens por caixa.
Certificações:	EC1 ^{PLUS} para emissões muito baixas GREENGUARD Gold

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

Tenha em conta o seguinte: As espécies tropicais como a teca, o ipé, o carvalho fumado, o wengué ou espécies parecidas, assim como algumas madeiras macias, contêm ingredientes naturais (taninos, óleos, resinas e minerais) que podem prolongar o tempo de secagem de maneira notável, provocando problemas de humidade ou alterações de cor. Recomenda-se identificar a espécie de madeira, e caso necessário, fazer uma aplicação de prova antes de aplicar o revestimento.

TRATAMENTO

Tratamento habitual:

1x Bona Classic UX + 2x verniz Bona

Bona Classic UX é compatível com todos os produtos da gama de vernizes de acabamento Bona.

Tenha em conta o seguinte:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia, devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona Classic UX somente deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.

19/04/2023 Esta ficha técnica substitui qualquer versão anterior, visite bona.com para se certificar de que tem a versão mais recente.



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.

APLICAÇÃO

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar e insira o filtro fornecido.
2. Aplique Bona Classic UX de maneira uniforme utilizando um rolo Bona ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l. Evite a acumulação do produto.
3. Deixe secar durante 2 horas aproximadamente.
4. Uma vez seco, o Bona Classic UX pode ser lixado para reduzir as fibras levantadas utilizando o sistema Bona Scrad ou uma malha de lixagem (utilize o grão mais fino que consiga o resultado desejado, grão 120 - 150). Como alternativa, aplique uma camada de verniz antes da lixagem para reduzir o aparecimento do veio. Pode ser aplicada uma camada de verniz sem necessidade de lixagem sempre que seja feita num prazo de 24 horas depois da aplicação do Bona Classic UX.
5. Elimine o pó e complete o tratamento com o verniz que desejar.

IMPORTANTE

Bona Classic UX nunca deve ser usado como tratamento final para tratamentos de madeira.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.