



Bona Pure Colour

PINTURA PARA ACABAMENTOS AQUOSOS DE DOIS COMPONENTES

Pintura para pavimentos com excelente poder de aderência e cobertura



A Bona Pure Colour garante um processo de aplicação rápido com propriedades de secagem acelerada e alta pigmentação para cobertura em uma única demão. A coleção Bona Pure Colour foi desenvolvida por especialistas com base na moderna psicologia das cores. Ao incorporar elementos naturais, as cores podem melhorar profundamente o bem-estar e a saúde física. Deve ser revestida com Bona Pure HD.

Bona Pure Colour garante um processo de rápida aplicação e a sua alta pigmentação assegura a cobertura com uma única camada, na maioria dos casos. Está disponível em dez cores padrão, mas pode ser encomendado na gama completa de paletas de cores RAL e NCS.

- Altamente pigmentado para uma excelente cobertura
- Proteção PUR resistente
- Para utilização em áreas com tráfego elevado



Bona Pure Colour

PINTURA PARA ACABAMENTOS AQUOSOS DE DOIS COMPONENTES

Pintura para pavimentos com excelente poder de aderência e cobertura

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Tinta à base de água e de PUR 2k
Brilho:	Mate: aprox. 20 % (sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor Bona R Hardener por cada 10 partes de Bona Pure Colour (≈9,1 vol%)
Tempo de aplicação:	No máximo de 2 horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	- Seguinte camada: 2-4 horas ¹ - Dureza máxima: 3 dias ¹ *em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo SuperCoat Bona (pelo de 11 mm)
Rendimento:	12-15 m ² / (70-90 g/m ²) por camada
Segurança:	Pintura: Não classificado Endurecedor: Classificado. (veja-se a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,45 l)
Certificações:	EMICODE; EC 1PLUS – Emissões muito baixas em interiores Certificado GREENGUARD Gold EN 71-3; aplicação em brinquedos infantis Qualifica-se para pontos LEED e BREAAM.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Pure Colour

PINTURA PARA ACABAMENTOS AQUOSOS DE DOIS COMPONENTES

Pintura para pavimentos com excelente poder de aderência e cobertura

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento está totalmente livre de qualquer tipo de sujidade que possa prejudicar a aderência de Bona Pure Colour. Elimine qualquer tratamento prévio ou outro tipo de contaminação é fundamental para garantir uma aplicação correta de Bona Pure Colour. A Bona desenvolveu diferentes possíveis soluções dependendo do tipo de pavimento e do equipamento disponível. Consulte a guia «Melhores práticas para a renovação do pavimento» disponível em «Documentos» na página do produto de Bona Pure Colour em bona.com para reconhecer a descrição completa de todas as soluções recomendadas.

Faça sempre um teste para avaliar a aderência e garantir a compatibilidade com a superfície antes de aplicar o primário em todo o pavimento.

ADVERTÊNCIA: O linóleo e outros pavimentos porosos absorvem facilmente água. Se realizar uma eliminação com produtos químicos ou a húmido do restaurador antigo ou

outro produto de manutenção, deve deixar secar o pavimento um mínimo de 24 horas em boas condições. Podem-se usar ventiladores e aquecedores para facilitar o processo de secagem. Tenha em conta que os restos de água e agentes de limpeza químicos podem impedir a aderência correta do produto.

Devido à composição específica do pavimento de PU moldado in situ, existe o risco de migração de componentes no pavimento, o que pode causar descoloração. Por este motivo, não recomendamos a utilização do Bona Pure Colour em pavimentos de PU moldados in situ.

As condições ótimas de tratamento são uma temperatura de entre 18 e 22°C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Renovação de pavimentos de borracha/PVC

1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure/Bona Pure HD

Renovação de pavimentos de linóleo

1x Bona LinoPrime

1-2x Bona Pure Colour

1-2x Bona Pure HD



Bona Pure Colour

PINTURA PARA ACABAMENTOS AQUOSOS DE DOIS COMPONENTES

Pintura para pavimentos com excelente poder de aderência e cobertura

APLICAÇÃO

- 1) Verifique o código de cor e o número do lote na lata de pintura. Utilize unicamente pintura do mesmo número de lote no mesmo pavimento. Como alternativa, pode misturar todo o volume de pintura que for utilizar num recipiente separado para garantir a consistência da cor.
- 2) Misture bem a pintura e deite a quantidade necessária através do filtro fornecido num recipiente separado, como por exemplo, um balde de misturas Bona Mixing Bucket.
- 3) Enquanto a máquina remexe, acrescente lentamente ao balde de misturas 9% de endurecedor Bona R Hardener (uma garrafa inteira por balde). Mexa bem durante pelo menos 1 minuto.
- 4) Deixe que a mistura reaja durante pelo menos 5 minutos antes da aplicação e utilize a mistura dentro do tempo de aplicação recomendado de 2 horas.
- 5) Aplique a pintura misturada utilizando um rolo Bona SuperCoat Roller (pelo de 11 mm) a aprox. 12-15 m²/l. Passe o rolo com um movimento suave e fluído em sentido transversal para evitar acumulações de produto.
- 6) A aplicação posterior de Bona Pure Colour deve ser levada a cabo entre 2 e 12 horas depois da aplicação da primeira camada. Se deixou secar a camada de Bona Pure Colour anterior mais de 12 horas, será necessário efetuar

uma lixagem intermédia com um abrasivo Bona Scrad Pad para garantir a sua adesão. Depois da lixagem, limpe a superfície a fundo antes de aplicar a seguinte camada.

7) Complete o tratamento com uma ou duas camadas de verniz Bona apropriado. Nota: Nunca deve ser utilizado Bona Pure Colour como tratamento final.

Nota: Nunca deve ser utilizado Bona Pure Colour como tratamento final.

O processo de cura dura aproximadamente 3 dias (90% cura em 24 horas, 100% depois das 72 horas).

Para acelerar o processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores adequados.

Se utilizar Bona R Creative Chips, estes devem ser distribuídos de forma uniforme na última camada de Bona Pure Colour imediatamente depois da sua aplicação. A lixagem intermédia para nivelar os chips deverá ser efetuada depois de que a aplicação da primeira camada se tenha secado corretamente. Se aplicar outra camada de verniz, esta deve ser aplicada num prazo de 24 horas.



Bona Pure Colour

PINTURA PARA ACABAMENTOS AQUOSOS DE DOIS COMPONENTES

Pintura para pavimentos com excelente poder de aderência e cobertura

IMPORTANTE!

1) Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.

2) Apesar de que os vernizes Bona (que devem cobrir Bona Pure Colour) têm uma excelente resistência à maioria dos produtos químicos, incluídos detergentes agressivos e desinfetantes, os derrames acidentais de vinho, café, chá e

outras bebidas parecidas podem causar uma mancha estética persistente na superfície. Quando existir um maior risco deste tipo de derrames, recomenda-se combinar Bona Pure Colour unicamente com as cores escuras da gama cromática e evitar por completo os fundos de cor clara. Também devem ser adotadas medidas para garantir que os derrames sejam imediatamente eliminados.

3) Devido à composição específica dos pavimentos de poliuretano, existe risco de migração dos componentes do pavimento que pode causar descoloração. Por este motivo, não recomendamos utilizar Bona Pure Colour sobre pavimentos de poliuretano.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.