



Bona Hard Wax Oil

ÓLEO CERA DURA, PROTETOR PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA DE I...



Óleo para selar que oferece uma proteção duradoura e resistência ao desgaste e às marcas de deslizamento.

Bona Hard Wax Oil produz o aspeto quente de um soalho oleado e estabelece uma superfície resistente com capacidade de reparação de pequenas áreas e de manutenção fácil. É altamente adequado para pavimentos com piso radiante e reduz fortemente o risco de aderência lateral. Para uma melhor proteção, aplique duas camadas.

- Repelente de água e sujidade
- Resistente ao desgaste e a marcas de deslizamento
- Aplicação segura em brinquedos de crianças
- Sem cobalto nem cetoximas



Bona Hard Wax Oil

ÓLEO CERA DURA, PROTETOR PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA DE I...

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Óleo e cera endurecedores modificados
Brilho:	Extra Mate (3), Mate (10), Acetinado (20)
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Antes da lixagem/revestimento: 6-8 horas* - Uso ligeiro: mín. 18 horas* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R. Deve ser garantida ventilação adequada
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo curto de mohair, espátula ou trincha de boa qualidade com cerdas finas muito juntas.
Rendimento:	20-24 m² por litro e camada
Risco de incêndio:	Contém óleos secantes. Existe risco de autoignição. Os materiais utilizados como panos e materiais parecidos devem ser metidos em água ou em recipientes metálicos vedados. Veja-se a ficha de dados de segurança para obter mais informação.
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Limpe as ferramentas com terebintina. O material seco pode ser eliminado com acetona
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante o armazenamento e transporte. Armazenar em local fresco.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 litro 2 x 2,5 l (168 caixas por palete) 1 x 10 l (42 caixas por palete)
Certificações:	DiBt; produto de construção seguro

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Hard Wax Oil

ÓLEO CERA DURA, PROTETOR PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA DE I...

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão e agite bem o recipiente antes de utilizar (agite-o também cada certo tempo durante o uso). As condições ótimas de tratamento são uma temperatura de entre - 20 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 a 50 %. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de utilização é de 13 C.

Certifique-se de que haja uma boa ventilação em qualquer momento durante a aplicação e durante o tempo de secagem/cura.

Atenção

- Hard Wax Oil pode apresentar problemas de cura em madeiras tropicais como o ipé, wengué, merbau, etc. Para melhorar as condições de cura nestas espécies ou similares, recomenda-se aplicar primeiro uma camada de Bona Craft Oil que se deixará secar completamente.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Alternativa #1

2 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #2

1 x Bona Craft Oil / Craft Oil 2K

1 x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #3

1x Bona Rich Tone o Bona Nordic Tone

1x Bona Craft Oil 2K

1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa #4

1x Bona Rich Tone

2x Bona Hard Wax Oil

Importante:

- Deixe que cada aplicação se seque completamente antes de proceder com a seguinte camada.
- Em zonas com um tráfego elevado, pode ser interessante terminar com duas camadas de Bona Hard Wax Oil para uma maior proteção contra o desgaste.



Bona Hard Wax Oil

ÓLEO CERA DURA, PROTETOR PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA DE I...

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DA BASE

Recomenda-se usar um disco de lixagem Bona (Quattro ou Multidisco) ou uma malha de grão 120 para a lixagem final da madeira.

1. Aplique uma camada uniforme muito fina em todo o pavimento evitando a acumulação do produto. Siga a direção do veio sempre que for possível.
2. Deixe secar um mínimo de 6 a 8 horas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
3. Lixe ligeiramente a superfície com um Bona Scrad Pad (sem Wings) ou Bona Diamond Abrasives de grão 240.
4. Elimine o pó e aplique outra camada fina em todo o pavimento da mesma maneira que a primeira.
5. Não se deve pisar o pavimento até que tenham passado um mínimo de 18 horas de tempo de secagem. Recomenda-se deixar transcorrer mais tempo sempre que for possível.

APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO

1. Limpe a superfície com Bona Cleaner. Em pavimentos muito sujos recomenda-se usar o Bona PowerScrubber com Bona Deep Clean Solution. Qualquer resto de sujidade ficará agarrado no acabamento e pode afetar a aplicação posterior de Hard Wax Oil.
2. Efetue uma lixagem superficial com Bona Diamond Abrasives de grão 240 ou com Bona Scrad Pad com Wing de Grão 150.
3. Elimine o pó resultante da lixagem.
4. Aplique uma camada uniforme muito fina em todo o pavimento evitando a acumulação do produto. Siga a direção do veio sempre que for possível.
5. Deixe secar durante a noite (um mínimo de 12 horas) preferência mais tempo, antes de retomar o tráfego no pavimento.

ADVERTÊNCIA: AVISO: O ÓLEO DE CERA DURA BONA CONTÉM ÓLEOS SECANTES. HÁ RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. MATERIAIS USADOS, PANOS, PANOS E SIMILARES DEVEM SER IMERGIDOS EM ÁGUA OU COLOCADOS EM RECIPIENTES DE METAL SELADOS

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento regularmente utilizando uma mopa seca e/ou um aspirador. Caso necessário, limpe com uma esfregona acrescentando Bona Cleaner aquoso. Em superfícies que precisam de um retoque, recomenda-se aplicar uma camada de Bona Wax Oil Refresher. No caso

de trabalhos de manutenção mais extensos e para uma maior proteção, recomenda-se efetuar uma aplicação de manutenção com outra camada de Hard Wax Oil como descrito anteriormente.



Bona Hard Wax Oil

ÓLEO CERA DURA, PROTETOR PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA DE I...

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.