



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente



Verniz aquoso de 2 componentes de qualidade superior para pavimentos de madeira, especificamente formulado para uso profissional em pavimentos desportivos de madeira.

Bona SuperSport HD Proporciona um acabamento de poliuretano resistente e com um elevado poder de revestimento, e cumpre a norma europeia em relação a superfícies desportivas de interior.

- Permite voltar a utilizar a pista em 24 horas.
- Excelente resistência contra o desgaste, os riscos
- e os produtos químicos.
- Rendimento para desportos e eventos



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de poliuretano aquoso de dois componentes
Conteúdo em sólidos:	32%
Brilho:	Brilho: 85 % Mate: 20 % (sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor por 1 litro de SuperSport HD o 0,4 l de endurecedor por 4,6 l de SuperSport HD (≈8 vol%)
Tempo de aplicação:	Um máximo de três horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Revestimento: 2-3 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Pronto para o jogo: 3 dias* (veja-se a nota adicional na Aplicação) *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo comprido Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) por camada
Segurança:	Verniz: sem classificar Endurecedor: classificado (veja a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Verniz: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir. Endurecedor: 18 meses a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificações:	EMICODE; EC 2 – Emissões muito baixas em interiores GreenGuard Gold EN 14904:2006 Certificado pela FIBA.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, acrescente endurecedor, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a

humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 °C.

Preparação de pavimentos previamente envernizados.

Bona SuperSport HD pode ser utilizado para revestir pavimentos pré-acabados em fábrica e pavimentos previamente envernizados, no entanto devem-se efetuar provas para verificar que a aderência seja satisfatória antes de utilizar o produto! Para revestir superfícies, siga as instruções de revestimento que são fornecidas em separado.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Madeira não tratada:

- 1 x Bona SuperSport Primer
- 1 x Bona SuperSport HD
- Lixagem ligeira grão 150
- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (opcional para zonas e áreas)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD

Superfícies de madeira pré-acabadas:

- Limpeza e lixagem superficial
- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (opcional para zonas e áreas)
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

Os plastificantes das colas com base cauchu de alguns tipos de fitas de pintor que são utilizadas para marcar a delimitação podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas devem ser de baixa aderência e permanecer coladas o menos tempo possível.



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

APLICAÇÃO

- 1) Agite a embalagem do verniz e acrescente 8% de endurecedor Bona SuperSport HD. A seguir, agite imediatamente a mistura durante um minuto. Utilize-a num prazo de 3 horas.
- 2) Aplique utilizando um rolo Bona ou aplicador articulado a 8-10 m² /l (100-120 g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponte húmida» para evitar solapamentos.
- 3) Deixe que se seque devidamente antes de aplicar mais camadas de verniz ou pintura. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique. Certifique-se de que haja sempre boa ventilação durante o processo de secagem. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando um abrasivo Bona de

grão P150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma camada de verniz.

Nota: Se deixou secar a camada anterior de verniz durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia. Para pintura, o tempo limite é de 12 horas.

O processo de cura dura aproximadamente 3 dias (90% cura em 24 horas, 100% depois das 72 horas). Não tape a superfície até que o pavimento se tenha curado totalmente. Uma vez passadas 24 horas, pode jogar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continua a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Durante a primeira semana, não limpe a húmido; apenas elimine o pó em seco.

REVESTIMENTO

Para manter uma superfície segura, resistente ao deslizamento e de alto rendimento, e evitar ter de as lixar até chegar novamente à madeira virgem, o pavimento deve ser revestido cada certo tempo com camadas adicionais de

Bona SuperSport HD.

Encontrará instruções específicas sobre o revestimento na página do produto Bona SuperSport HD em www.bona.com.

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil; quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página dos produtos Bona SuperSport HD em bona.com. **Imprima uma cópia das instruções e entregue-as ao utilizador final.**



Bona SuperSport HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

IMPORTANTE!

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados quanto antes. Os derrames não eliminados podem causar manchas estéticas

ou danificar a superfície. Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecê-la». As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.