



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AQUOSA DE UM COMPONENTE

Cores vibrantes, linhas nítidas



Pintura especial para marcar linhas em pavimentos desportivos de interior. Aquosa e pronta para o uso diretamente do recipiente.

Com as suas excelentes propriedades de aderência pode ser aplicada a uma ampla gama de superfícies desportivas, incluindo pavimentos de madeira e resilientes. Bona SuperSport Line Paint é um componente essencial do sistema Bona SuperSport Line Paint que oferece um tratamento completo para pavimentos desportivos.

Consiga precisão e qualidade com Bona SuperSport Line Paint.

Caso necessário, por exemplo, quando pinta sobre superfícies pré-acabadas ou se as marcas das linhas vão estar expostas a um desgaste direto, pode-se acrescentar o endurecedor Bona SuperSport HD Hardener (vendido separadamente) para aumentar a resistência ao desgaste e aos produtos químicos e para garantir uma aderência ainda maior.

- Opacidade insuperável ou capacidade de revestimento
- Fluidez e nivelamento excelente
- Poupança de tempo
- Aquosa e baixa emissão baixa de odores



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AQUOSA DE UM COMPONENTE

Cores vibrantes, linhas nítidas

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Tinta poliuretânica à base de água de 1 componente
Cor:	Preto, azul escuro, azul claro, verde escuro, verde claro, vermelho, laranja, violeta, amarelo, branco.
Brilho:	Mate (20-30 % a 60°)
Proporção da mistura:	se necessário (ver calendário de tratamento), adicione 10% de endurecedor SuperSport HD.
Tempo de aplicação:	Se for adicionado SuperSport HD, deve ser usado num prazo de 3 horas*
Dissolução:	Se necessário, dilua com até 10 % de Bona Extender para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	- Pronto para o revestimento: 1-2 horas* - Pronto para a lixagem: 3-4 horas* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Trincha de cerdas finas ou rolo de microfibra de pelo curto
Rendimento:	6-10 m ² /litro (100-167 g/m ²) por camada = 120-200 metros de 50 mm de largura de linha/litro
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	1 litro

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AQUOSA DE UM COMPONENTE

Cores vibrantes, linhas nítidas

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante. A superfície sobre a qual se vai pintar marcas de linhas deverá estar perfeitamente preparada em função do tratamento apropriado. Os campos e as linhas devem ser marcados com uma fita de revestimento adequada. Carregue com força a fita contra o pavimento para evitar que a pintura escorra.

Deixe que a pintura alcance a temperatura da divisão e agite bem o recipiente antes de utilizar. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Madeira não tratada:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE o HD
Lijado ligero con grano ≥ 150
1x Bona SuperSport Line Paint
1x Bona SuperSport ONE o HD

Superfícies de madeira pré-acabadas

Bona SuperSport Deep Clean (desengordurante)
Bona Diamond Abrasives G240 (abrasão)
1x Bona SuperSport Line Paint com uma adição de 10 % de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, borracha e similar

Sem tratamento ou com o verniz totalmente eliminado
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Linóleo

Sem tratamento ou com o verniz totalmente eliminado
1x Bona LinoPrime
Bona Scrad Pad (abrasão)
1x Bona SuperSport Line Paint

2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, borracha, linóleo e similar

Verniz pré-acabamento aplicado em fábrica
Bona SuperSport Deep Clean (desengordurante)
Bona Diamond Abrasives G240 (abrasão)
1x Bona SuperSport Line Paint com uma adesão de 10 % de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Tenha em conta o seguinte:

- Os plastificantes das colas com base caucho de alguns tipos de fitas de pintor que são utilizadas para marcar a delimitação dos campos podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas devem ser de «baixa aderência» e permanecer coladas o menor tempo possível. Os melhores resultados conseguem-se quando a fita é retirada enquanto a pintura continua a estar húmida.
- A camada posterior, de pintura ou verniz, deve ser aplicada num prazo de 48 horas. Passado este tempo, será necessário efetuar uma lixagem antes de aplicar camadas de acabamento adicionais. A lixagem pode ser feita com um Bona Scrad Pad ou outro abrasivo fino similar



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AQUOSA DE UM COMPONENTE

Cores vibrantes, linhas nítidas

APLICAÇÃO

- 1) Dependendo da aplicação (consulte o tratamento indicado anteriormente), e se fizer falta, adicione 10% de Bona SuperSport HD Hardener à pintura e mexa com cuidado até que a pintura tenha um aspeto homogêneo. Se não fizer falta, passe diretamente para o passo 2. Depois de acrescentar o endurecedor, a pintura deve ser usada num prazo de 3 horas.
- 2) Aplique a pintura com uma trincha fina ou com um rolo. Evite as acumulações de pintura e aplique-a sobrepondo húmido sobre húmido sem interrupções. Tenha em conta que uma aplicação escassa influi na opacidade ou capacidade de revestimento.
- 3) Retire a fita-cola diretamente ou então uma vez que a pintura seque completamente. Evite retirar a fita quando a pintura está semi seca. Se usar a pintura com endurecedor, recomenda-se eliminar sempre a fita enquanto a pintura continua húmida.
- 4) Deixe que pintura se seque. Se necessário, possivelmente com cores brancas e claras, aplique uma segunda camada de pintura.
- 5) Proteja as áreas pintadas com 1-2 camadas de verniz de acabamento Bona SuperSport (consulte o tratamento indicado). Se passaram mais de 48 horas desde a aplicação da pintura, lixe ligeiramente as zonas pintadas com um abrasivo Bona Scrad Pad (sem wings) antes de as revestir.

APLICAÇÃO DE MARCAS DE LINHAS SEM PROTEÇÃO

Bona SuperSport Line Paint apresenta uma excelente adesão a um grande número de superfícies, mas antes do uso deve-se sempre comprovar a adesão diretamente in situ para constatar que é suficiente. Acrescente 10% de Bona SuperSport HD Hardener à pintura e comprove se a adesão é satisfatória antes de marcar a linha em a área.

Processo

1. Desengordure a área para eliminar uma contaminação potencial usando uma solução a 10% de Bona SuperSport Deep Clean.
2. Neutralize com água limpa e deixe que a superfície se seque.
3. Acrescente 10% de Bona SuperSport HD Hardener à pintura, remexendo-a com cuidado. Tenha em conta que, depois de acrescentar o endurecedor, a pintura deve ser usada num prazo de 3 horas.
4. Aplique a pintura com uma trincha fina ou com um rolo. Evite as acumulações de pintura e aplique-a sobrepondo húmido sobre húmido sem interrupções. Tenha em conta que uma aplicação escassa influi na opacidade ou capacidade de revestimento.
5. Retire a fita de papel imediatamente, ou pelo menos enquanto a pintura estiver ainda húmida.
6. Deixe que se seque. Se for necessário, aplique uma segunda camada de pintura.

O processo de cura dura aproximadamente 3 dias (90% cura em 24 horas, 100% depois das 72 horas). Não tape a superfície até que o pavimento se tenha curado totalmente. Uma vez passadas 24 horas, pode jogar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continua a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Durante a primeira semana, não se deve limpar a húmido; apenas elimine o pó em seco. Para a limpeza use Bona SuperSport Deep Cleaner de forma regular e Bona SuperSport Deep Clean de forma periódica. Para a limpeza com máquina, use pads brancos ou vermelhos não abrasivos.



Bona SuperSport Line Paint 1K

PINTURA AQUOSA DE UM COMPONENTE

Cores vibrantes, linhas nítidas

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.