



Bona SuperSport Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário 1C aquoso p/ pavimentos desportivos de madeira não tratada



Imprimação aquosa de 1 componente desenvolvida para pavimentos desportivos de madeira não tratada.

A base perfeita para qualquer projeto de pavimento desportivo profissional. O nosso SuperSport Primer apresenta excelente aderência à madeira e propriedades redutoras de ligação lateral que funcionam em conjunto com o nosso sistema completo para criar uma base ideal para tratamento posterior e marcação de linhas. A nossa dispersão de poliuretano também é fácil de lixar e aplicar, produzindo uma coloração média rica da madeira.

- Reduz o risco de aderência lateral
- Coloração média rica da madeira
- Excelentes propriedades de abrasão



Bona SuperSport Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário 1C aquoso p/ pavimentos desportivos de madeira não tratada

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário de poliuretano à base de água de 1 componente
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	2-3 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador de cabeça giratória
Rendimento:	8-10 m²/l (≈100-120 g/m²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros. 3 embalagens por caixa.
Certificações:	GreenGuard Gold EMICODE EC2 Baixas emissões

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira.

Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As

condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25 °C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no. Em ambientes secos e/ou quentes, pode-se acrescentar como máximo 4% de Bona Extender para prolongar o tempo de abertura do produto e reduzir o risco de solapamento e descoloração. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**



Bona SuperSport Primer

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário 1C aquoso p/ pavimentos desportivos de madeira não tratada

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Tratamento habitual:

- 1 x Bona SuperSport Primer
- 1 x Bona SuperSport HD
- Lixagem leve com abrasivos de grão 150
- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (no caso de áreas e superfícies pintadas)
- 1-2 x Bona SuperSport Line Paint

1-2 x Bona SuperSport HD

Nota:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia, devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene

APLICAÇÃO

1. Agite bem o recipiente antes de utilizar e insira o filtro fornecido
2. Aplique uma camada uniforme de Bona SuperSport Primer utilizando um aplicador de cabeça giratória ou um rolo Bona. Procure alcançar um nível uniforme de saturação da madeira para evitar variações de cor. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos
3. Deixe secar durante 2-3 horas

4. Complete o tratamento conforme o descrito na secção de tratamento

Nota: Se deixou secar o primário Bona SuperSport Primer durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia antes de aplicar camadas adicionais de verniz.

IMPORTANTE!

O Bona SuperSport Line Paint nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.