

# Ficha Técnica

Asfalto Frio Habilfix<sup>®</sup> Premium

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

27/01/2026

### Nome do Produto

Habilfix<sup>®</sup> Premium - Asfalto a Frio Instantâneo

### Fabricante

Habilfix, Lda – Travessa da Rua da Idanha nº 778, 4500-571 Espinho (Anta), Portugal

### Email

[geral@habilfix.pt](mailto:geral@habilfix.pt)

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Habilfix é um betuminoso asfáltico produzido a quente, para aplicação a frio. De elevada prestação e longo tempo de armazenamento, ideal para intervenções de manutenção urgentes e/ou preventivas mesmo em condições meteorológicas extremas. A sua fórmula inovadora, à base de agregados selecionados e betume, utilizando o aditivo MACFIX<sup>®</sup>, permite uma reparação instantânea e permanente. O período de conservação é de 2 anos o que permite evitar desperdícios, mantendo a maneabilidade durante este período, mesmo a baixas temperaturas (-10°C). **Cor do produto: Preto**

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados selecionados e certificados  
Betume aditivado com MACFIX<sup>®</sup> Premium  
Teor de humidade de 0%

## EMBALAMENTO

Baldes de 20kg ou 25kg  
Sacos de 15kg  
Sacos com asa recortada de 20kg  
Big-bags de 500kg ou 1000kg  
Granel

## PRODUÇÃO

O Habilfix é fabricado numa central de asfalto descontínua, também usada para fabricação de betuminoso asfáltico quente tradicional. Produzido utilizando MACFIX<sup>®</sup> Premium Cold Asphalt Technology, Licenciado pela Macismo International Ltd, [www.macismo.com](http://www.macismo.com)

## ARMAZENAMENTO

O asfalto Habilfix Premium pode ser armazenado em qualquer condição climática, inclusive ao ar livre. O período de armazenamento após data de embalagem é de até 24 meses, mesmo depois de aberto.

## SUSTENTABILIDADE (ECO-FRIENDLY)

O Habilfix apresenta uma formulação avançada, isenta de solventes e com níveis de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) de muito baixos a zero, minimizando o impacto na qualidade do ar. É um produto 100% reciclável, desenvolvido para ser seguro e fácil de utilizar, garantindo uma aplicação eficaz mesmo em temperaturas negativas (até -10°C), sem os riscos associados ao manuseamento de ligantes a quente.

## MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação direta a frio  
Limpar buraco, verter produto, compactar e restabelecer tráfico imediatamente  
Compactar manualmente ou com a ajuda de uma máquina (placa vibratória ou cilindro compactador, em camadas máximas de +/- 5cm)  
Consumo por m2: 22 a 24 kg para profundidade de 1cm  
Não necessita de ser misturado  
Não necessita de preparação nem de cola  
Por favor consultar o nosso Guia rápido disponível no nosso website em [www.habilfix.pt](http://www.habilfix.pt)

